SKINROC GR

Revêtement de Peinture Epais d'aspect grésé ou ribbé

Définition	• Revêtement de Peinture Epais grésé-ribbé à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.
Domaines d'emploi	• Protection et décoration en extérieur des maçonneries enduites et bétons.
Points forts	Assure la protection et la décoration des maçonneries enduites et des bétons. Masque le faïençage (revêtement de classe D3/A0).
Caractéristiques	Mat et garnissant. Perméable à la vapeur d'eau. Aspect «ribbé» ou «grésé». Permet le rattrapage des défauts locaux de planéité du support.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Mat taloché grésé-ribbé. **Granulométrie :** • Inférieure à 2 mm. **Nuances :** • Blanc et teintes du nuancier Arc en Ciel. Les teintes foncées (présentant un coefficient d'absorption du spectre solaire supérieur à 0,7) sont déconseillées sur les façades en exposition ensoleillée. **Masse volumique à 20 °C :** • 1,76 ± 0,1 g/cm^3 en blanc. **Extrait sec volumique :** • 69% ± 2 en blanc. **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Sec au toucher : 6 heures environ. • Par temps humide et froid, le séchage à cœur est plus long. Le revêtement n'acquiert ses propriétés définitives qu'après 2 à 3 semaines. **Rendement moyen :** • 2 à 2,5 kg/m^2 (1,2 à 1,5 litres/m^2). **Conditionnement :** • 25 kg **Conservation :** • 24 mois en emballage d'origine non ouvert. • Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

SKINROC GR

Mise en œuvre

Processus :

TRAVAUX PREPARATOIRES :

Pour une mise en œuvre sur béton et enduits de liants hydrauliques en extérieur, se référer à la norme NF P 74-202.

- Supports neufs : Elimination des souillures, pulvérulences, coulures de laitance etc. par actions mécaniques telles qu'un égrenage, un brossage, un époussetage, un lavage à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Dans ce dernier cas, laisser sécher les supports avant les travaux d'apprêt.
- Supports anciens : Les travaux préparatoires seront adaptés à l'état et à la nature du support concerné et seront définis lors de la reconnaissance préalable du subjectile. En cas de contamination des supports par algues ou lichens, ceux-ci devront être traités avec PPG SOLUTION AL.

TRAVAUX D'APPRET :

- Supports neufs :
  - Pulvérulents, glacés ou sensibles à la détrempe à l'eau : application d'une couche de TEXTOPRIM.
  - Non pulvérulents, non glacés ou non sensibles à la détrempe à l'eau : application d'une couche de SKINFOND
- Supports anciens : Application d'une couche de TEXTOPRIM ou de SKINFOND selon la nature des fonds, notamment la compatibilité avec les anciennes peintures ou revêtements conservés.
- Dans tous les cas, il est préférable d'appliquer la sous-couche retenue en «teinte approchée» de la teinte de finition SKINROC GR.

Type de supports et préparation

Type de supports :

- Maçonneries extérieures : Tous les supports visés par la norme NF P 74-202.
  Les prescriptions de ce document doivent être respectées pour la mise en œuvre de SKINROC GR sur ces supports. Les surfaces à recouvrir devront faire un angle de plus de 45° par rapport à l'horizontal.

Traitement des fissures : se reporter au chapitre 7.4.2 du DTU 42.1.

- Un faïençage du revêtement SKINROC au droit du système armé, sans conséquence pour la tenue, pourra être admis.
- La surépaisseur localisée dûe à la présence d'une armature rapportée au droit de la fissure, risque d'être visible.

Application

Matériel d'application :

- Lisseuse, taloche inox ou plastique.

Conditions de mise en œuvre :

- Bien agiter le produit au préalable.
- Appliquer et répartir le produit à l'aide d'une lisseuse en acier inox.
- Egaliser pour obtenir une couche uniforme à l'épaisseur du grain.
- Après parfaite égalisation, ribber le revêtement en déplaçant bien à plat, une taloche plastique humidifiée pour faire rouler les grains.
- La taloche plastique doit être propre en permanence.

Dilution :

- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :

- A l'eau, immédiatement après usage.

Précautions d'emploi :

- Température du support comprise entre 5°C et 30°c.
- Humidité relative inférieure à 80%.
- Ne pas appliquer par vent fort, chaud et sec, ni en cas de pluie ou de brouillard.
- Ne pas appliquer sur support gelé, humide ou condensant.

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

SKINROC GR

- SKINROC GR étant formulé à base de granulats naturels, une lègére différence de teinte est possible entre lots. Pour cette raison, utiliser un même lot de fabrication et provenant d'une même opération de mise à la teinte par unité de surface.
- Pour une application sur grandes surfaces, prévoir un découpage en panneaux.
- Ne doivent pas être revêtus de SKINROC GR :
  - Les joints de construction.
  - Les surfaces exposées à la pluie horizontales ou inclinées à moins de 45°.
  - Les soubassements de murs sujets à des remontées d'eau par capillarité.
- Les arêtes supérieures des surfaces verticales doivent comporter des protections permettant d'éviter les entrées d'eau susceptibles de cheminer dans le plan d'adhérence du revêtement.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille II - Classe 2 b.
- NF P 74-202 - R.P.E. Type 2
- XP T 34-722 - Classe D3.

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 15 g/l de COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Classement NF EN 1062-1 «EVWA» :
- E5 V2 W3 A0.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com