OMACRYL

Peinture mate en phase aqueuse garnissante

Définition	• Peinture mate à base de copolymères acryliques.
Domaines d'emploi	• Intérieur. • Murs et plafonds. • Pièces sèches. • Travaux neufs ou d'entretien. • Etat de finition C.
Points forts	Application facile. Economique à l'usage.
Caractéristiques	Insensible aux fonds alcalins comme ciment, béton, bloc béton. Séchage rapide.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Mat poché. **Brillant spéculaire :** • < 2 % sous 85 ° d'angle. **Nuances :** • Blanc et teintes nuancier Chromatic®. **Masse volumique à 20 °C :** • 1,61 ± 0,05 g/cm³. **Extrait sec volumique :** • 42% ± 2%. **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Sec au toucher : 1 heure. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Recouvrable : 6 heures (peut varier selon la température et l'humidité). **Rendement moyen :** • 7 m²/litre. **Résistance à l' abrasion humide :** • Norme NF EN 13300 : Classe 3 (perte d'épaisseur du film > 20 µm et < 70 µm après 200 cycles). **Conditionnement :** • 15 litres. **Conservation :** • 24 mois en emballage hermétique d'origine. • STOCKER À L'ABRI DU GEL. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

OMACRYL

Type de supports et préparation

Type de supports :
- Plâtre et dérivés.
- Bétons et dérivés.
- Anciennes peintures adhérentes.

Préparation des supports :
- Les supports devront être réceptionnés et préparés suivant les prescriptions de la norme NF DTU 59.1.

Mise en œuvre

Imprimer les supports à l'aide d'une couche d'HYDROPRIM ou d'ALKYNÉO PRIM ou de NEOPRIM et recouvrir d'1 à 2 couches d'OMACRYL.

Nota

Application en direct de 2 couches d'OMACRYL sur enduits ciment et dérivés.

Application

Matériel d'application :
- Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

Dilution :
- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :
- Eau.

Précautions d'emploi :
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 65%.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2.

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 10 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l'air intérieur :
- Classe A+.

Date d'édition : juin 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com