LITHOFORME N°2

Solution acide de dérochage.

Définition	• Solution acide destinée au dérochage des surfaces galvanisées et zinguées.
Domaines d'emploi	• Intérieur - Extérieur. • Travaux neufs, travaux d'entretien. • Acier galvanisé ou zingué neuf ou oxydé (rouille blanche). • Aluminium et zinc neuf ou peu oxydé.
Points forts	Facile d'emploi. Action rapide (5 à 10 minutes au maximum).
Caractéristiques	Dérochage des surfaces acier galvanisées ou zinguées, neuves ou oxydées (rouille blanche), des surfaces aluminium et zinc neuves ou peu oxydées.
Caractéristiques Techniques	**Masse volumique à 20 °C :** • 1,13 g/cm^3. **Rendement moyen :** • 15 m^2 /Kg environ. **Conditionnement :** • 5 kg. **Conservation :** • 1 an en emballage hermétique d'origine. • Stocker à des températures comprises entre 5 et 35 °C. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site www.peintures-gauthier.com **Point éclair :** • Néant (selon NFT/30 051/2).

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

LITHOFORME N°2

Type de supports et préparation

Préparation des supports :

- Sur galvanisé, zinc ou aluminium : procéder à un dégraissage soigné du support.
- Sur support galvanisé neuf, il est également recommandé de dépolir mécaniquement la surface.
- Appliquer LITHOFORME n°2.
- Laisser agir 5 à 10 minutes au maximum.
- Rincer abondamment et soigneusement à l'eau douce.
- Laisser sécher à l'air.

Application

Matériel d'application :

- Brosse ou Trempé.

Dilution :

- Prêt à l'emploi.

Précautions d'emploi :

- LITHOFORME n° 2 est acide, il est nécessaire de protéger les supports voisins non traités, ainsi que les utilisateurs contre les rejaillissements à l'aide de gants et de lunettes.
- LITHOFORME n° 2 doit être impérativement éliminé du support après un délai maximum de 10 minutes (des réactions secondaires nuiraient à l'adhérence des primaires).

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com