WOODLINE VERNIS BRILLANT

Vernis alkyde brillant

Définition	• Vernis brillant transparent à base de résines alkydes longues en huile.
Domaines d'emploi	• Extérieur - Intérieur. • Travaux neuf et d'entretien. • Destiné aux boiseries, menuiseries, meubles ou autres objets en bois.
Points forts	Très bonne protection et valorisation du bois. Bonne résistance en extérieur.
Caractéristiques	Résiste aux conditions climatiques difficiles. Excellent tendu. Entretien facile.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Brillant. **Nuances :** • Transparent. **Masse volumique à 20 °C :** • 0,95 ± 0,05 g/cm^3. **Extrait sec volumique :** • 55% (± 2)%. **Extrait sec pondéral :** • 63% (± 2)%. **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Sec : 6 heures. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Redoublable : 24 heures. **Rendement moyen :** • 15 m^2/litre. **Brillant spéculaire :** • > 85% sous 60 ° d'angle. **Conditionnement :** • 1 litre et 5 litres. **Conservation :** • 18 mois en emballage hermétique d'origine non entamé. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site www.peintures-gauthier.com **Point éclair :** • 41°C (norme T30-050).

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

WOODLINE VERNIS BRILLANT

Type de supports et préparation

Type de supports :
- Tous bois bruts, lasurés, vernis, en bon état, suivant préparation de surface conformément aux spécifications de la norme NF DTU 59.1.

Préparation des supports :

TRAVAUX NEUFS :
- Ponçage, époussetage, dégraissage.
- Gratter puis isoler les nœuds et poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté.

TRAVAUX D'ENTRETIEN :
- Anciennes lasures ou vernis en bon état : lessivage, ponçage, époussetage.
- Anciennes peintures, anciens vernis ou lasures en mauvais état : décapage, rinçage si nécessaire.

Application

Matériel d'application :
- Brosse, rouleau poils ras, pistolet.

Dilution :
- 0 à 5% de White-spirit.

Conditions de mise œuvre :

Dans tous les cas, le nombre de couches sera de :
- Intérieur : 2 couches minimum.
- Extérieur : 3 couches minimum.
- Sur partie horizontale et très exposée : appliquer 1 couche supplémentaire.

Méthode d'application :

TRAVAUX NEUFS ET D'ENTRETIEN :
- Application 1re couche : 1 couche de WOODLINE VERNIS BRILLANT dilué à 5% de White-spirit.
- Finition extérieure : 2 couches de WOODLINE VERNIS BRILLANT pur.
- Finition intérieure : 1 couche de WOODLINE VERNIS BRILLANT pur.

Nettoyage du matériel :
- White-spirit.

Précautions d'emploi :
- Ne pas appliquer sur bois humides.
- Un ponçage est conseillé entre chaque couche.
- Sur bois exsudant des huiles antisiccatives, utiliser WOODLINE AQUA VERNIS.
- Les rendements pratiqués sur chantier dépendent de la nature et du degré d'absorption du support.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 4 a.

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 400 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.

Émission dans l'air intérieur :
- Classe A+

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-MalmaisonTél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com