# TEXTOPERL

## Peinture acrylique et siloxane mate pour façade

| | |
|---|---|
| **Définition** | • Peinture à base de copolymères acryliques et siloxanes en dispersion aqueuse. |
| **Domaines d'emploi** | • Extérieur.<br>• Travaux neufs et d'entretien. |
| **Points forts** | Assure une protection efficace contre l'encrassement dû aux intempéries. Excellente facilité d'emploi au pistolet haute pression. |
| **Caractéristiques** | Peinture organo-siloxane. Résistance sur fonds alcalins. Mat profond. Bon pouvoir garnissant et opacifiant. Bonne adhérence. Excellente perméance à la vapeur d'eau. Grande résistance aux intempéries et à l'encrassement atmosphèrique. |
| **Caractéristiques Techniques** | **Aspect du film sec :**<br>• Mat profond.<br>**Nuances :**<br>• Blanc et teintes du nuancier Chromatic® Façade.<br>**Masse volumique à 20 °C :**<br>• 1,53 ± 0,05 g/cm$^3$.<br>**Extrait sec volumique :**<br>• Env. 47% ± 2.<br>**Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :**<br>• Sec au toucher : 1 heure.<br>**Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :**<br>• Recouvrable : 6 heures.<br>**Rendement moyen :**<br>• 8 à 10 m$^2$/litre sur fonds lisses.<br>• 3 à 5 m$^2$/litre sur fonds structurés au rouleau.<br>**Conditionnement :**<br>• 5 litres et 15 litres.<br>**Conservation :**<br>• 24 mois en emballage hermétique d'origine.<br>• Stocker à l'abri du gel.<br>**Hygiène & Sécurité :**<br>• Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com |

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

**PPG AC - France.** Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

# TEXTOPERL

## Mise en œuvre

**Processus :**
- Sur anciennes peintures saines : 1 couche diluée suivie d'une couche pure.
- Sur peintures farinantes : lavage haute pression (<40 bars) et impression avec SKINFOND et 2 couches de TEXTOPERL
- Sur les autres subjectiles en mauvais état ou réversibles à l'eau après élimination, anciennes peintures silicatées ou reliquats de peintures à la chaux : impression SKINFIX et 2 couches de TEXTOPERL.

## Type de supports et préparation

**Type de supports :**
- Entretien sur tous les anciens revêtements sains, adhérents et insensibles à l'eau.
- En travaux neufs sur béton et enduits de liants hydrauliques NF P 15-201/DTU 26-1.
- Supports lisses et moyennement structurés.

**Préparation des supports :**
- Les supports devront être sains et secs, réceptionnés et préparés conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1.
- Supports neufs ou anciens non peints, sains et secs et anciennes peintures insensibles à l'eau : 2 couches de TEXTOPERL.

## Application

**Matériel d'application :**
- Brosse, rouleau polyamide texturé, pistolet haute pression.

**Dilution :**
- Sur fonds moyennement structurés : dilution de 10% à 15% en 1re couche et 5% en 2e couche
- Sur fonds lisses : dilution de 5% en 1re couche, 2e couche pure

**Méthode d'application :**
- Supports neufs ou anciens non peints, sains et secs ou anciennes peintures insensibles à l'eau : 2 couches de TEXTOPERL.

**Nettoyage du matériel :**
- Eau.

**Précautions d'emploi :**
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 5°C et une humidité relative supérieure à 80 % (extérieur).
- En zone exposée, les teintes sombres nécessitent l'utilisation de la technologie "Outside Unlimited Colors" pour obtenir un coefficient d'absorption solaire < 0,7. Une sous-couche blanche est nécessaire avant application des couches de finition.

## Classification

**Classification AFNOR :**
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2 /10C.

**Catégorie / Valeur COV :**
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 30 g/l de COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

**Classement NF EN 1062-1 «EVWA» :**
- E3 V2 W3 A0.

**Date d'édition** : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

**PPG AC - France.** Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-MalmaisonTél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com