TEXTO AF

Peinture satinée pour appuis de fenêtre à base de résines acryliques en phase aqueuse

eau | Ext. | Brosse Rouleau Pistolet | ABSOLU SYSTEM

Définition

- Peinture satinée pour appuis de fenêtre à base de résines acryliques en phase aqueuse.

Domaines d'emploi

- Extérieur.
- Tous supports à base de liant hydraulique traditionnel (béton, enduit de ciment...).
- Particulièrement adapté aux supports en béton lisse issus de coffrage, appuis de fenêtre, bétons modulaires, mobiliers urbains en béton moulé, chapiteau de clôture...

Points forts

Faible encrassement. Pas de collant résiduel. Conservation de l'esthétique. Mise en œuvre aisée. Aspect lisse tendu. Limite la carbonatation des bétons.

Caractéristiques

Stabilité du degré de satiné et des teintes dans le temps. Mono-produit (impression et finition). Aucune détrempe des anciens fonds peints. Bonne adhérence sur tous fonds usuels du bâtiment bruts ou anciens adhérents. Bonne opacité. Compatible avec les fonds alcalins. Sans odeur. Très faible encrassement.

Caractéristiques Techniques

Aspect du film sec :
- Satiné.

Nuances :
- Blanc et teintes pastel du nuancier Arc-en-Ciel (Tons 1).

Masse volumique à 20 °C :
- 1,30 ± 0,05 g/cm^3

Extrait sec volumique :
- 39% ± 2.

Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :
- Hors poussière : 1 heure.
- Sec : 12 heures.

Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :
- Redoublement : 24 heures.
- Par temps humide et froid, le séchage est plus long.

Rendement moyen :
- 8 à 12 m^2/litre sur support lisse.

Conditionnement :
- 1 litre et 5 litres.

Conservation :
- 24 mois en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Hygiène & Sécurité :
- Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

TEXTO AF

Type de supports et préparation

Type de supports :

NEUFS :

- Béton de granulats courants ou de granulats légers.
- Béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liants hydrauliques.

ANCIENS :

- Support décapés chimiquement ou thermiquement, (un soin particulier dera être apporté au lavage au nettoyeur haute pression afin d'éliminer totalement les résidus de décapage susceptibles de migrer en surface du revêtement).

Préparation des supports :

- Quelle que soit leur nature, en cas de contamination des supports par algues ou lichens, ceux-ci devront être traités avec PPG SOLUTION AL.
- Les travaux préparatoires des fonds peuvent être entre autre : - Elimination des anciens produits de peintures peu adhérents. - Brossage des parties pulvérulentes. - Lavage au nettoyeur haute pression. - Utiliser le liquide algicide et fongicide PPG SOLUTION AL dans le cas de supports comportant des algues et lichens.

Mise en œuvre

Sur anciennes peintures compatibles, application d'une couche Texto AF dilué à 10%, puis une 2e couche pure.

Sur fonds bruts fermés ou fortement poreux, application d'une couche de Skinfix, puis application d'1 à 2 couches de Texto AF.

Sur autres fonds bruts, une couche diluée, puis 1 à 2 couches pures.

Application

Matériel d'application :

- Brosse, rouleau polyamide texturé 10 mm ou microfibre 10mm, pistolet.

Conditions de mise en œuvre :

- Température du support comprise entre 5°C et 35°C.
- Humidité relative inférieure à 80%.
- Ne pas appliquer par temps de gel, ni sur support humide ou condensant.

Dilution :

- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :

- A l'eau.

Méthode d'application :

- Application 1 couche diluée à 10% en impression ou SKINFIX sur supports anormalement poreux et/ou absorbants.

Précautions d'emploi :

- Bien agiter le produit avant emploi.

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b 2.

Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 29 g/l de COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

Classement NF EN 1062-1 «EVWA» :

- E2 V2 W3 A0 C1 selon la classification européenne.

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com