RÉFECTOCRYL

Peinture laque acrylique satinée tendue

Définition	• Peinture laque acrylique satinée tendue en dispersion aqueuse.
Domaines d'emploi	• Intérieur / Extérieur. • Travaux neufs et travaux d'entretien. • Décoration des murs et plafonds des pièces sèches et humides. • Protection et décoration des bois en intérieur et extérieur. • Etat de finition A.
Points forts	Grande facilité d'application. Redoublable dans la journée. Protection des boiseries intérieures et extérieures. Entretien très facile.
Caractéristiques	Sans coulure. Sans jaunissement. Grande blancheur durable. Bon enrobage des arêtes. Application sur toile de verre.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Satiné tendu. **Nuances :** • Blanc et teintes du nuancier Chromatic®. **Masse volumique à 20 °C :** • 1,29 ± 0,05 g/cm^3. **Extrait sec volumique :** • 37 ± 2%. **Extrait sec pondéral :** • 51 ± 2%. **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Sec au toucher : 3 heures. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Redoublable : 8 heures (peut varier selon la température et l'humidité) **Rendement moyen :** • 12 à 15 m^2/litre. **Conditionnement :** • Blanc et nuances : 1, 3, 5, 10* et 15 litres. **Conservation :** • 1 an en emballage hermétique d'origine. Stocker à l'abri du gel. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site www.peintures-gauthier.com **Brillant spéculaire :** • 35% sous 60°d'angle. **Résistance à l'abrasion humide :** • Norme NF EN 13 300 : classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 cycles).

* Disponible à suppression du 15 litres.

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

RÉFECTOCRYL

Mise en œuvre

Processus :

TRAVAUX NEUFS INTERIEUR :

- Maçonneries : impression à l'aide d'AQUAPRIM (à l'exception des supports alcalins) ou de NÉOPRIM puis 2 couches de RÉFECTOCRYL.
- Bois : appliquer 1 première couche de RÉFECTOCRYL diluée à 10 % puis 1 couche non diluée.
- Bois tanique de pays (sauf résineux) : appliquer 1 à 2 couches de NEUTRAPRIM puis deux couches de RÉFECTOCRYL.

TRAVAUX D'ENTRETIEN INTERIEUR :

- Maçonneries : les anciennes peintures réversibles à l'eau recevront 1 couche de NÉOPRIM puis 2 couches de RÉFECTOCRYL. Les anciennes peintures laques seront dépolies et recevront 1 couche d'HYDROPRIM puis 2 couches de RÉFECTOCRYL.
- Bois : appliquer 1 première couche de RÉFECTOCRYL diluée à 10 % puis 1 couche non diluée.

TRAVAUX NEUFS ET ENTRETIEN EXTERIEUR :

- Bois : appliquer 1 première couche de RÉFECTOCRYL diluée à 10 % puis 2 couches non diluées.

Type de supports et préparation

Type de supports :

- Décoration des murs et plafonds des pièces sèches et humides.
- Protection et décoration des bois en intérieur et extérieur.

Préparation des supports :

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.

Application

Matériel d'application :

- Brosse spécial acrylique, rouleau microfibres poils ras 6 mm, rouleau polyamide texturé poils ras 8 mm, pistolet haute pression sans air.

Dilution :

- Brosse et rouleau : prêt à l'emploi.
- Pistolet : dilution n'excédant pas 5 %.

Nettoyage du matériel :

- Eau.

Précautions d'emploi :

- En intérieur : ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C et une hygrométrie relative supérieure à 65 %.
- En extérieur ne pas appliquer par une température inférieure à 5 °C et supérieure à 35 °C et une humidité relative supérieure à 80%

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2.

Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b) : 100 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 90 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l'air intérieur :

- Classe C.

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com