SKINFIX

Impression en phase solvant des revêtements SKINFLEX et TEXTOFLEX

Ext. | Rouleau Brosse Pistolet | Écru

Définition	• Impression opacifiante aux résines acryliques en solution pour l'imprégnation des supports poreux et/ou la fixation des fonds pulvérulents.
Domaines d'emploi	• Extérieur. • Impression des maçonneries en travaux neufs ou d'entretien notamment dans le cadre de la mise en œuvre des revêtements SKINFLEX et TEXTOFLEX.
Points forts	Impression recommandée pour fonds poreux, friables, pulvérulents en travaux neufs ou d'entretien. Impression pour les systèmes SKINFLEX et TEXTOFLEX.
Caractéristiques	Opacifiant. Excellente fixation des fonds. Insensible aux fonds alcalins. Pouvoir mouillant élevé favorisant la pénétration dans les supports et l'adhérence. Bonne microporosité.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Mat. **Nuances :** • Écru. **Masse volumique à 20 °C :** • 1,32 ± 0,05 g/cm^3. **Extrait sec volumique :** • 43,6% ± 2. **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Sec au toucher : 1 heure. • Par temps humide et froid, le séchage est plus long. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Recouvrable : 24 heures. **Rendement moyen :** • 5 à 7 m^2/litre sur support lisse. **Conditionnement :** • 15 litres. **Conservation :** • 24 mois en emballage hermétique d'origine. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site www.peintures-gauthier.com **Point éclair :** • 43°C.

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

SKINFIX

Mise en œuvre

Le SKINFIX sera recouvert par les revêtements de la gamme SKINFLEX et TEXTOFLEX.

Type de supports et préparation

Type de supports :

- Supports bruts visés par la norme NF DTU 42.1 et particulièrement poreux ou pulvérulents, tels que :
  - Béton de granulats courants ou de granulats légers.
  - Béton ou maçonnerie d'éléments enduit au mortier de liant hydraulique.
- Ces mêmes supports comportant d'anciennes peintures pulvérulentes telles que peintures silicatées ou peintures à la chaux.
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments à base de pâte de verre ou de carreaux céramiques.
- Mortiers de plâtre brut ou comportant d'anciennes peintures pulvérulentes.
- Supports décapés thermiquement, particulièrement dans le cas où ceux-ci sont superficiellement fragiles ou très poreux.

Préparation des supports :

- Selon le type de support et le revêtement mis en œuvre, les travaux préparatoires se feront conformément à la norme NF DTU 42.1 et/ou 59.1.
  Ces préparations des fonds peuvent être entre autres :
  - Elimination des anciens produits de peintures peu adhérents.
  - Brossage des parties pulvérulentes.
  - Lavage à l'eau sous pression.
  - Traitement avec PPG SOLUTION AL des contaminations par des micro-organismes.

Nota :

- Ne pas appliquer sur anciens revêtements (RPE, RSE ou imperméabilité), ni sur anciennes peintures sensibles aux solvants.
- Sur supports décapés chimiquement, privilégiez une impression en phase aqueuse.

Application

Matériel d'application :

- Brosse, rouleau polyamide texturé de 18 mm.

Conditions de mise en œuvre :

- Bien agiter le produit avant emploi.

Dilution :

- Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :

- White Spirit.

Précautions d'emploi :

- Température du support comprise entre 5°C et 35°C.
- Humidité relative inférieure à 80%.
- Ne pas appliquer sur support humide ou condensant.

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7 b 1.

Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 500 g/l de COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com