HYDROSOIE

Peinture d'aspect mat velours en phase aqueuse

Définition	• Peinture d'aspect mat velours à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.
Domaines d'emploi	• Intérieur. • Murs et plafonds. • Pièces sèches. • Travaux neufs, travaux d'entretien. • Mise en peinture des toiles de verre. • Etat de finition B ou C.
Points forts	Facile d'emploi. Economique. Respecte la santé du peintre et de ses clients.
Caractéristiques	Adhérence élevée. Aspect mat velours.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Mat velours. **Brillant spéculaire :** • 6 % sous 60 ° d'angle. **Nuances :** • Blanc et teintes du nuancier Chromatic®. **Masse volumique à 20 °C :** • 1,35 ± 0,05 g/cm^3. **Extrait sec volumique :** • 42% ± 2. **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Sec : 1 heure. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Recouvrable : 6 heures (peut varier selon la température et l'humidité) **Rendement moyen :** • 10 à 12 m^2/litre. **Résistance à l'abrasion humide :** • Norme NF EN 13300 : classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5µm après 200 cycles) **Conditionnement :** • 15 litres. **Conservation :** • 1 an en emballage hermétique d'origine. • Stocker à l'abri du gel. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

HYDROSOIE

Type de supports et préparation

Type de supports :
- Plâtre et dérivés.
- Béton et dérivés.
- Anciennes peintures adhérentes.
- Toile de verre.

Préparation des supports :
- Les supports devront être réceptionnés et préparés suivant les prescriptions de la norme NF DTU 59-1.

Mise en œuvre

Processus :
Imprimer les supports à l'aide d'une couche d'HYDROPRIM ou d'ALKYNÉO PRIM ou de NEOPRIM et recouvrir de deux couches d'HYDROSOIE.

Application

Matériel d'application :
- Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

Dilution :
- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :
- Eau.

Précautions d'emploi :
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une humidité relative > à 65 %.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7 b 2.

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010)
- Ce produit contient maximum 30 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l'air intérieur :
- Classe A+.

Date d'édition : juin 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com