# SKINROC L

## Revêtement de Peinture Epais d'aspect taloché

| | |
|---|---|
| **Définition** | • Revêtement de Peinture Epais lissé- taloché à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse. |
| **Domaines d'emploi** | • Extérieur.<br>• Protection et décoration en extérieur des maçonneries enduites et bétons. |
| **Points forts** | Assure la protection et la décoration des maçonneries enduites et des bétons. Masque le faïençage (revêtement de classe D3/A0). Permet de rattraper les défauts locaux de planéité du support. |
| **Caractéristiques** | Mat et garnissant. Perméable à la vapeur d'eau. Aspect d'enduit taloché à grains jointifs. Permet le rattrapage des défauts locaux de planéité du support. |
| **Caractéristiques Techniques** | **Aspect du film sec :**<br>• Mat taloché à grains jointifs.<br>**Granulométrie :**<br>• Inférieure à 1 mm.<br>**Nuances :**<br>• Blanc et teintes du nuancier Arc en Ciel.<br>Les teintes foncées (présentant un coefficient d'absorption du spectre solaire supérieur à 0,7) sont déconseillées sur les façades en exposition ensoleillée.<br>**Masse volumique à 20 °C :**<br>• 1,82 ± 0,1 g/cm$^3$ (en blanc).<br>**Extrait sec volumique :**<br>• 69 ± 2% en blanc.<br>**Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :**<br>• Sec au toucher : 6 heures environ.<br>• Par temps humide et froid, le séchage à cœur est plus long. Le revêtement n'acquiert ses propriétés définitives qu'après 2 à 3 semaines.<br>**Rendement moyen :**<br>• 2 kg/m$^2$ environ (1,1 litres/m$^2$ environ).<br>**Conditionnement :**<br>• 25 kg.<br>**Conservation :**<br>• 24 mois en emballage d'origine non ouvert.<br>• Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.<br>**Hygiène & Sécurité :**<br>• Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site www.peintures-gauthier.com |

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

**PPG AC - France.** Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

# SKINROC L

## Mise en œuvre

**Processus :**

TRAVAUX PREPARATOIRES :

Pour une mise en œuvre sur béton et enduits de liants hydrauliques en extérieur, se référer à la norme NF 74-202.

- Supports neufs : Elimination des souillures, pulvérulences, coulures de laitance etc. par actions mécaniques telles qu'un égrenage, un brossage, un époussetage, un lavage à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Dans ce dernier cas, laisser sécher les supports avant les travaux d'apprêt.
- Supports anciens : Les travaux préparatoires seront adaptés à l'état et à la nature du support concerné et seront définis lors de la reconnaissance préalable du subjectile. En cas de contamination des supports par algues, lichens ou champignons, ceux-ci devront être traités avec PPG SOLUTION AL.

TRAVAUX D'APPRET :

- Supports neufs :
  - Pulvérulents, glacés ou sensibles à la détrempe à l'eau : application d'une couche de TEXTOPRIM.
  - Non pulvérulents, non glacés ou non sensibles à la détrempe à l'eau : application d'une couche de SKINFOND
- Supports anciens : Application d'une couche de TEXTOPRIM ou de SKINFOND selon la nature des fonds, notamment la compatibilité avec les anciennes peintures ou revêtements conservés.
- Dans tous les cas, il est préférable d'appliquer la sous-couche retenue en «teinte approchée» de la teinte de finition SKINROC L.

## Type de supports et préparation

**Type de supports :**

- Maçonneries extérieures : Tous les supports visés par la norme NF 74-202.
  - Les prescriptions de ce document doivent être respectées pour la mise en œuvre de SKINROC L sur ces supports. Les surfaces à recouvrir devront faire un angle de plus de 45° par rapport à l'horizontal.

**Traitement des fissures :** se reporter au chapitre 7.4.2 du DTU 42.1

- Un faïençage du revêtement SKINROC au droit du système armé, sans conséquence pour la tenue, pourra être admis.
- La surépaisseur localisée dûe à la présence d'une armature rapportée au droit de la fissure, risque d'être visible.

## Application

**Matériel d'application :**

- Lisseuse, taloche inox ou plastique.

**Conditions de mise en œuvre :**

- Bien agiter le produit au préalable.
- Application et lissage à l'aide d'une lisseuse. La finition avec une lisseuse inox est recommandée.

**Dilution :**

- Prêt à l'emploi - Ne pas diluer. Si nécessaire, en fonction du support ou des conditions atmosphériques, légère dilution à l'eau.

**Nettoyage du matériel :**

- A l'eau, immédiatement après usage.

**Précautions d'emploi :**

- Température du support comprise entre 5°C et 30°c.
- Humidité relative inférieure à 80%.
- Ne pas appliquer par vent fort, chaud et sec, ni en cas de pluie ou de brouillard.
- Ne pas appliquer sur support gelé, humide ou condensant.
- SKINROC L étant formulé à base de granulats naturels, une lègére différence de teinte est possible entre lots. Pour cette raison, utiliser un même lot de fabrication et provenant d'une même opération de mise à la teinte par unité de surface.
- Pour une application sur grandes surfaces, prévoir un découpage en panneaux.
- Ne doivent pas être revêtus de SKINROC L :
  - Les joints de construction.
  - Les surfaces exposées à la pluie horizontales ou inclinées à moins de 45°.
  - Les soubassements de murs sujets à des remontées d'eau par capillarité.
- Les arêtes supérieures des surfaces verticales doivent comporter des protections permettant d'éviter les entrées d'eau susceptibles de cheminer dans le plan d'adhérence du revêtement.

**Date d'édition** : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

**PPG AC - France.** Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

# SKINROC L

## Classification

**Classification AFNOR :**
- NF T 36-005 - Famille II - Classe 2 b.
- NF P 74-202 - R.P.E. Type 3.2.
- XP T 34-722 - Classe D3.

**Catégorie / Valeur COV :**
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 15 g/l de COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

**Classement NF EN 1062-1 «EVWA» :**
- E5 V2 W2 A0.


**PPG AC - France.** Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com