SILARIO HYDROTECH

Traitement hydrofuge-oléofuge incolore en dispersion

eau | Ext. | Rouleau Brosse Pulvérisateur

Définition	• Traitement hydrofuge oléofuge à base de polysiloxanes, en dispersion aqueuse. • Classe D1 suivant la Norme XP T 34-722.
Domaines d'emploi	• Supports neufs ou anciens bruts en intérieur et extérieur. • Hydrofugation oléofugation et protection des supports minéraux absorbants et sains : bétons, enduits hydrauliques lisses ou rustiques, pierres naturelles, briques poreuses.
Points forts	Excellente protection invisible contre les eaux de pluie et l'encrassement lié à la pollution atmosphérique.
Caractéristiques	Hydrofuge oléofuge organosiloxane pour supports minéraux. Non jaunissant. SILARIO HYDROTECH est non filmogène. Excellente imprégnation des supports poreux. Aucune modification de teinte et de l'aspect du support. Très bonne durabilité de l'hydrofugation oléofugation. Insensibilité aux rayonnements UV et aux agressions climatiques. Recouvrable dans le temps par les peintures façades.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Laiteux légèrement gélifié. **Masse volumique à 20 °C :** • 1,00 ± 0,05 g/cm^3. **Temps de séchage à 23 C° et 50% d'humidité relative :** • Effet hydrofuge oléofuge optimal, après 6 à 10 jours. **Rendement moyen (à saturation) :** • Variable en fonction de la porosité du support de 0,2 litre/m^2 à 1 litre/m^2. • La consommation réelle peut-être déterminée par essai préalable avec contrôle d'efficacité selon le test à la pipe de Karsten. **Conditionnement :** • 10 litres. **Conservation :** • 24 mois en emballage hermétique d'origine. **Hygiène & Sécurité :** • En cas de ventilation insuffisante, porter une appareil respiratoire approprié. • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com **Point éclair :** • Néant.

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

SILARIO HYDROTECH

Mise en œuvre

Processus : application à saturation du Silario Hydrotech par passes successives « mouillé sur mouillé».

Type de supports et préparation

Préparation des supports :

- Les supports doivent être sains et secs, solides et poreux, exempts de micro-organismes et de fissures.
- Cas des supports anciens bruts : les supports doivent être exempts de toutes traces d'anciennes peintures ou salissures diverses.

Nota :

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C et une humidité relative supérieure à 80 % (extérieur). Ne pas appliquer sur support gelé, humide ou condensant. Les traitements d'hydrofugation oléofugation ne sont pas efficaces pour les fissures et microfissures. Les briques et les pierres poreuses devront être nettoyées superficiellement. Un lavage à trop forte pression pourra créer une imprégnation importante et solubiliser les sels qui migreront ultérieurement en surface en provoquant des efflorescences blanchâtres.
- Ne pas appliquer sur matériaux à base de plâtre, en particulier les produits du type METALLINE. En cas de rejointement de pierres et de briques avant traitement, s'assurer de la nature et de la compatibilité des mortiers avec l'hydrofugation oléofugation.

Application

Matériel d'application :

- Brosse, rouleau, pulvérisateur.

Dilution :

- Produit prêt à l'emploi, mais une légère dilution peut être effectuée en fonction de la porosité du support.

Nettoyage du matériel :

- Nettoyer le matériel à l'eau.

Précautions d'emploi :

- Protéger les matériaux polis (verre, pâte de verre, marbre) ou bruts (boiseries, métaux), les supports peints ou à peindre.
- Protéger les joints de mastic refaits.

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 10 c.

Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 30 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 30 g/l de COV.

.**Classement NF EN 1062-1 «EVWA» :**

- E_1 V_2 W_3 A_0

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
pTél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com