WOODLINE THIXO SATIN

Lasure transparente satinée gélifiée en phase solvant

Ext. | Rouleau Brosse | 18 Tons bois 64 Teintes déco | ABSOLU SYSTEM

Définition	• Lasure transparente gélifiée de protection et de décoration, à base de résine alkyde, d'aspect satiné.
Domaines d'emploi	• Extérieur. • Décoration et protection des surfaces bois, neuves et anciennes. • Menuiseries, fenêtres, volets, clôtures, châlets, bardages...
Points forts	Grand confort d'application. Monoproduit. Excellent garnissant. Protection et pérennité du chantier. Idéal pour les sous-faces de toiture. 18 tons bois et 64 teintes de la carte Woodline.
Caractéristiques	Très bon enrobage des arêtes grâce à sa texture gélifée. Pas de projection ni coulure.Très bonne résistance aux intempéries et aux ultraviolets. Microporeuse.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Satiné. **Nuances :** • Incolore, 18 tons bois et 64 teintes Décor de la carte Woodline. **Masse volumique à 20 °C :** • 0,93 ± 0,05 kg/dm^3 (incolore). **Extrait sec volumique :** • 51%± 2%. **Extrait sec pondéral :** • 58% ± 2%. **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Sec au toucher : 6 heures. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Redoublable : 16 à 24 heures. **Rendement moyen :** • 12 à 15 m^2/litre. **Brillant spéculaire :** • 37 ± 5% sous 60° d'angle. **Conditionnement :** • 1 litre, 5 litres et 15 litres. **Conservation :** • 18 mois en emballage hermétique d'origine. • Stocker à l'abri des températures élevées. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com **Point éclair :** • 48 °C

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

WOODLINE THIXO SATIN

Type de supports et préparation

Type de supports :
- Tous bois bruts, lasurés en bon état, suivant préparation de surface conformément aux spécifications de la norme NF DTU 59.1.

Préparation des supports :
TRAVAUX NEUFS
- Ponçage, époussetage, dégraissage.
- Gratter puis isoler les nœuds et les poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté

TRAVAUX D ENTRETIEN
- Anciennes lasures en bon état : lessivage, ponçage, époussetage.
- Anciennes peintures, anciens vernis ou lasures en mauvais état : décapage, rinçage si nécessaire, ponçage, époussetage.

Application

Matériel d'application :
- Brosse, rouleau poils ras.

Dilution :
- Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Conditions de mise en œuvre :
Dans tous les cas, le nombre de couches sera de :
- Extérieur : 3 couches minimum.
- Sur parties horizontales : appliquer une couche supplémentaire.

Méthode d'application :
TRAVAUX NEUFS OU ENTRETIEN
Sur bois durs ou peu imprégnables ou boiseries lasurées en bon état : 1 couche de WOODLINE THIXO SATIN et 2 couches de WOODLINE THIXO SATIN pur.
Sur bois tendres ou imprégnables ou anciennement peint, lasuré ou vernis remis à nu : 1 couche de WOODLINE IMPREGNANT et 2 couches de WOODLINE THIXO SATIN pur.
Sur bois brut fortement exposé : 2 couches de WOODLINE IMPREGNANT et 2 couches de WOODLINE THIXO SATIN.

Nettoyage du matériel :
- White Spirit.

Précautions d'emploi :
- Ne pas appliquer sur support condensant, gelé ou humide.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et humidité relative supérieure à 65% pour l'intérieur, et pour l'extérieur : à température inférieure à 5°C et humidité relative supérieure à 80%. Se conformer à la norme NF DTU 59.1.
- Sur les bois exudant des huiles antisiccatives utiliser WOODLINE AQUALIZER.
- Les lasures traditionnelles incolores sont interdites en application extérieure sur bois brut..
- Dans le cas d'utilisation de WOODLINE THIXO SATIN en couche d'imprégnation sur bois exposés aux intempéries, elle doit être recouverte dans les 3 mois qui suivent la mise en œuvre.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 4 a.

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010)).
- Ce produit contient maximum 400 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com