SOMMUM MAT

Peinture mate en phase aqueuse additivée siloxane

Définition	• Peinture mate pour la décoration des murs et plafonds, en phase aqueuse additivée siloxane.
Domaines d'emploi	• Intérieur. • Pièces sèches. • Murs et plafonds. • Travaux neufs, travaux d'entretien • Etat de finition A.
Points forts	Grande matité, grande blancheur stable dans le temps, facile d'emploi, respecte la santé du peintre et de ses clients.
Caractéristiques	Haut pouvoir opacifiant, garnissant élevé, application possible monocouche.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Mat poché arrondi. **Brillant spéculaire :** • < 1% sous 85° d'angle. **Nuances :** • Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®. **Masse volumique à 20 °C :** • 1,44 ± 0,05 g/cm ^{3}. **Extrait sec volumique :** • 37 % (± 2%). **Extrait sec pondéral :** • 55 % (± 2%). **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Sec au toucher : 3 heures. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • 6 heures (peut varier selon la température et l'humidité). **Rendement moyen :** • 6 à 8 m²/litre en application monocouche ; 8 à 12 m²/litre en application à 2 couches. **Résistance à l'abrasion humide :** • Norme NF EN 13 300 : classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles). **Conditionnement :** • 5 litres, 15 litres. **Conservation :** • 24 mois en emballage hermétique d'origine. • Stocker à l'abri du gel. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com **Point éclair :** • Néant.

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

SOMMUM MAT

Type de supports et préparation

Type de supports :
- Plâtre et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes, toile de verre.

Préparation des supports :
- Les supports devront être réceptionnés et préparés suivant les prescriptions de la norme NF DTU 59.1.

Mise en œuvre

Processus :
- Imprimer le support à l'aide d'une couche d'HYDROPRIM, ou d'ALKYNÉO PRIM ou de NÉOPRIM et recouvrir d'1 à 2 couches de SOMMUM MAT.

Application

Matériel d'application :
- Brosse, rouleau microfibre 14 mm (application monocouche)rouleau polyamide texturé 12 mm (application 2 couches), pistolet.

Dilution :
- Brosse, rouleau, pistolet : prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :
- Eau

Précautions d'emploi :
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C et une humidité relative > à 65%.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I Classe 7b2

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 2 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l'air intérieur :
- Classe A+.

Date d'édition : mars 2016 .La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com