WOODLINE VERNIS SATIN

Vernis alkyde uréthane satiné

Définition	• Vernis satiné transparent à base de résines alkydes longues en huiles.
Domaines d'emploi	• Intérieur sur boiseries, meubles, menuiseries ou autres objets en bois. • Travaux neufs ou de rénovation.
Points forts	Application facile. Ne masque pas le veinage du bois.
Caractéristiques	Excellent tendu. Film dur. Bon arrondi. Satiné uniforme. Très bonne protection et valorisation du bois.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Satiné tendu. **Nuances :** • Transparent. **Masse volumique à 20 °C :** • 0,94 ± 0,05 g/cm^3. **Extrait sec volumique :** • Env. 52 ± 2%. **Extrait sec pondéral :** • 60 ± 2%. **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Sec : 6 heures. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Redoublable : 24 heures. **Rendement moyen :** • 10 à 12 m^2/litre. **Brillant spéculaire :** • 40 ± 5% sous 60° d'angle. **Conditionnement :** • 1 litre et 5 litres. **Conservation :** • 18 mois en emballage hermétique d'origine non entamé. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com **Point éclair :** • 46 °C (norme T30-050).

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

WOODLINE VERNIS SATIN

Type de supports et préparation

Type de supports :
- Tous bois bruts, lasurés, vernis, en bon état, suivant préparation de surface conformément aux spécifications de la norme NF DTU 59.1.

Préparation des supports :

TRAVAUX NEUFS :
- Ponçage, époussetage, dégraissage.
- Gratter puis isoler les nœuds et les poches de résines des bois résineux.

TRAVAUX D'ENTRETIEN :
- Anciennes lasures ou vernis en bon état : lavage, ponçage, dépoussiérage.
- Anciennes peintures, anciens vernis ou lasures en mauvais état : décapage, rinçage si nécessaire.

Application

Matériel d'application :
- Brosse, rouleau poils ras, pistolet.

Dilution :
- Prêt à l'emploi.

Méthode d'application :

TRAVAUX NEUFS ET ENTRETIEN APRES PREPARATION :
- 1 couche de WOODLINE VERNIS SATIN dilué à 2% de White-spirit puis 1 à 2 couches de WOODLINE VERNIS SATIN pur.

Nettoyage du matériel :
- White-spirit.

Précautions d'emploi :
- Ne pas utiliser en extérieur.
- Ne pas appliquer sur bois humides.
- Sur bois exsudant des huiles antisiccatives, utiliser WOODLINE AQUA VERNIS.
- Les rendements pratiqués sur chantiers, dépendent de la nature et du degré d'absorption du support.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 4 a - 6a.

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 400 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.

Émission dans l'air intérieur :
- Classe A+

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com