WOODLINE VERNIS MAT

Vernis alkyde mat

Définition	• Vernis mat transparent à base de résines alkydes longues en huile.
Domaines d'emploi	• Intérieur sur boiseries, meubles, menuiseries ou autres objets en bois. • Travaux neufs et d'entretien.
Points forts	Application et entretien faciles. Ne masque pas le veinage du bois.
Caractéristiques	Présente d'excellentes qualités d'adhérence et de dureté. Protège et décore le bois.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Mat. **Nuances :** • Transparent. **Masse volumique à 20 °C :** • 0,97 ± 0,05 g/cm^3. **Extrait sec volumique :** • 52 ± 2%. **Extrait sec pondéral :** • 60 ± 2%. **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Sec : 6 heures. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Redoublable : 24 heures. **Rendement moyen :** • 12 à 15 m^2/litre. **Brillant spéculaire :** • < 10% sous 60° d'angle. **Conditionnement :** • 1 litre et 5 litres. **Conservation :** • 18 mois en emballage hermétique d'origine non entamé. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com **Point éclair :** • 58°C (norme T30-050).

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

WOODLINE VERNIS MAT

Type de supports et préparation

Type de supports :
- Tous bois bruts, lasurés, vernis, en bon état, suivant préparation de surface conformément aux spécifications de la norme NF DTU 59.1.

Préparation des supports :

TRAVAUX NEUFS :
- Ponçage, époussetage, dégraissage.
- Gratter puis isoler les nœuds et poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté.

TRAVAUX D'ENTRETIEN :
- Anciennes lasures ou vernis en bon état : lessivage, ponçage, dépoussiérage.
- Anciennes peintures, anciens vernis ou lasures en mauvais état : décapage, rinçage.

Application

Matériel d'application :
- Brosse, rouleau poils ras, pistolet.

Dilution :
- Prêt à l'emploi.

Méthode d'application :

TRAVAUX NEUFS ET ENTRETIEN APRES PREPARATION
- 1 couche de WOODLINE VERNIS MAT dilué à max. 2% de White-spirit puis 1 à 2 couches de WOODLINE VERNIS MAT pur.

Nettoyage du matériel :
- White-spirit.

Précautions d'emploi :
- Ne pas utiliser en extérieur.
- Ne pas appliquer sur bois humides.
- Sur bois exsudant des huiles antisiccatives, utiliser WOODLINE AQUA VERNIS.
- 1 ponçage est conseillé entre 2 couches.
- Les rendements pratiqués sur chantier dépendent de la nature et du degré d'absorption du support.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 4 a.

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 400 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.

Émission dans l'air intérieur :
- Classe A+

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com