TEXTONE

Peinture mate microporeuse aux résines acryliques en solution

Ext. | Rouleau Brosse Pistolet | ABSOLU SYSTEM

Définition	• Peinture aux résines acryliques phase solvant pour extérieur. (Classe D2 selon la norme NF T 34-722).
Domaines d'emploi	• Extérieur. • Travaux neufs et d'entretien.
Points forts	Applicable sur tous fonds usuels du bâtiment. Utilisable comme impression pénétrante et fixante sur fonds pulvérulents ou silicatés. Particulièrement adaptée à la mise en peinture des sous-faces des balcons et loggias.
Caractéristiques	Excellente adhérence. Durabilité exceptionnelle. Pour fonds pulvérulents. Bonne résistance aux fonds alcalins et aux intempéries. Bonne microporosité.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Mat. **Nuances :** • Blanc et teintes du nuancier Chromatic© Facade. Les teintes foncées (présentant un cœfficient d'absorption du spectre solaire supérieur à 0,7) sont déconseillées sur les façades en exposition ensoleillée. **Masse volumique à 20 °C :** • 1,60 ± 0,05 g/cm^3. **Extrait sec volumique :** • 50,7% ± 2. **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Hors pluie : 1 heure. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Recouvrable : 24 heures. **Rendement moyen :** • 8 à 9 m^2/litre suivant porosité et relief du support. **Conditionnement :** • Blanc et teintes : 5 litres et 15 litres. **Conservation :** • 24 mois en emballage hermétique d'origine. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com **Point éclair :** • 43 °C.

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

TEXTONE

Type de supports et préparation

Type de supports :
- Tous travaux de façade, ciment, mortiers de liants hydrauliques, béton, briques.

Préparation des supports :
- Elle sera conforme aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1.
- Fonds mécaniquement solides : 2 couches de TEXTONE.
- Sur fonds poreux ou pulvérulents, fonds farinants, plâtres, anciennes peintures silicatées, bétons légers : fixation à l'aide d'une couche de TEXTONE dilué à 5%.

Application

Matériel d'application :
- Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm ou méché, pistolet airless.

Dilution :
- White-Spirit.

Précautions d'emploi :
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 5 °C et hygrométrie relative supérieure à 80 % ni sur support humide, gelé ou condensant.
- L'utilisation de teintes soutenues et autorisées sur fonds de porosité hétérogène nécessite l'application préalable d'une couche de TEXTONE supplémentaire.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7 b 1.

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 430 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 430 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.

Classement NF EN 1062-1 «EVWA» :
- E3 V1 W2 A0

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com