# TROPHÉE 2 MAT

## Peinture mate à base d'une dispersion mixte acrylique et alkyde

Peintures, vernis et produits connexes – NF 130
www.ecolabels.fr

| | |
|---|---|
| **Définition** | • Peinture mate à base d'une dispersion mixte acrylique et alkyde. |
| **Domaines d'emploi** | • Intérieur.<br>• Pièces sèches.<br>• Travaux neufs et d'entretien.<br>• Murs et plafonds.<br>• Etat de finition B. |
| **Points forts** | Idéal en travaux d'entretien. Rapidité d'exécution des chantiers. Excellente applicabilité.<br>Respecte la santé du peintre et de ses clients. |
| **Caractéristiques** | Application mouillé sur mouillé. Garnissant. |
| **Caractéristiques Techniques** | **Aspect du film sec :**<br>• Mat légèrement poché.<br>**Brillant spéculaire**<br>• < 3% sous 85° d'angle.<br>**Nuances :**<br>• Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®.<br>**Masse volumique à 20 °C :**<br>• 1,51 ± 0,05 g/cm³.<br>**Extrait sec volumique :**<br>• Env. 39%.<br>**Extrait sec pondéral :**<br>• Env. 60%.<br>**Temps de séchage à 23 C° et 50% d'humidité relative :**<br>• Sec : 1 heure.<br>**Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :**<br>• 4 à 5 heures ou mouillé sur mouillé.<br>**Rendement moyen :**<br>• 8 à 12 m²/litre selon la nature et l'état du support.<br>**Résistance à l'abrasion humide :**<br>• Norme NF EN 13 300 : classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5µm et < 20µm après 200 cycles).<br>**Conditionnement :**<br>• 5 litres et 15 litres.<br>**Conservation :**<br>• Stockage : 1 an en emballage hermétique d'origine. Stocker à l'abri du gel.<br>**Hygiène & Sécurité :**<br>• Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.<br>• Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com. |

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

**PPG AC - France.** Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

# TROPHÉE 2 MAT

## Type de supports et préparation

**Type de supports :**
- Plâtres et dérivés neufs, bétons et dérivés neufs, anciennes peintures adhérentes.

**Préparation des supports :**
- Les supports devront être secs, sains, acceptés et préparés conformement aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1.

## Mise en œuvre

**Processus :**
- **En travaux neufs** : 1 couche d'impression HYDROPRIM ou ALKYNÉO PRIM, puis une application mouillé sur mouillé de TROPHÉE 2 MAT ou 2 couches appliqués à 5 h d'intervalle.
- **En travaux d'entretien sur anciennes peintures en bon état** : une application mouillé sur mouillé de TROPHÉE 2 MAT ou 2 couches appliqués à 5 h d'intervalle.
- **Remarque** : en application mouillé sur mouillé, appliquer la seconde couche dès que la première couche commence à mater.

## Application

**Matériel d'application :**
- Brosse, rouleau 12mm polyamide texturé, pistolet.

**Dilution :**
- 0 à 2% d'eau.

**Nettoyage du matériel :**
- Eau.

**Précautions d'emploi :**
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 65%.

## Classification

**Classification AFNOR :**
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2 4a .

**Catégorie / Valeur COV :**
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010)
- Ce produit contient maximum 30 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

**Emissions dans l'air intérieur :**
- Classe B.

**Date d'édition** : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

**PPG AC - France.** Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com