HYDROPRIM

Sous-couche aux dispersions acryliques

eau | Int. | Brosse Rouleau Pistolet | Blanc

Définition	• Sous-couche d'accrochage pour tous fonds peu poreux et sur anciennes peintures laquées ou anciens vernis dépolis. • Impression pour bois et panneaux de particules.
Domaines d'emploi	• Intérieur.
Points forts	Polyvalence des supports et sur anciens vernis dépolis.
Caractéristiques	Accrochage sur tous fonds peu poreux et sur anciennes peintures laquées. Impression pour bois. Opacité et garnissant élevés. Applicable au pistolet. Insaponifiable.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Mat. **Brillant spéculaire :** • **Nuances :** • Blanc. **Masse volumique à 20 °C :** • 1,37 ± 0,05 g/cm^3. **Extrait sec volumique :** • 42% ± 2. **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Sec : 1 heure. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Recouvrable : 24 heures. **Rendement moyen :** • 8 à 11 m^2/litre suivant dilution et porosité des fonds. **Conditionnement :** • 5 litres et 15 litres. **Conservation :** • 24 mois en emballage hermétique d'origine. • Stocker à l'abri du gel. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com **Point éclair :** • Néant.

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

HYDROPRIM

Type de supports et préparation

Type de supports :
- Murs et plafonds.
- Menuiseries bois intérieures.

Préparation des supports :
- Sur tous fonds neufs mécaniquement solides (bois, panneaux de particules, béton, enduit de ciment, plâtre projeté, plâtre et dérivés), convenablement égrainés, dépoussiérés ou poncés, ou sur anciens fonds lessivés.
- Conforme à la norme NF DTU 59-1.

Application

Matériel d'application :
- Brosse, rouleau microfibres 10 mm ou polyamide texturé 12 mm, pistolet haute pression sans air, pistolet traditionnel.

Dilution :
- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :
- Eau.

Précautions d'emploi :
- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une humidité relative supérieure à 65%.
- Ne pas utiliser pour fixer des badigeons ou des fonds farinants.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7 b 2.

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum10 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l'air intérieur :
- Classe C.

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com