SKINROC R

Revêtement de Peinture Epais d'aspect roulé

Définition	• Revêtement de Peinture Epais roulé-structuré à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.
Domaines d'emploi	• Protection et décoration en extérieur des maçonneries enduites et bétons.
Points forts	Revêtement d'aspect crépi à types de grains variés (fin, moyen, rustique). Assure la protection et la décoration des maçonneries enduites et des bétons. Masque le faïençage (revêtement de classe D3/A0).
Caractéristiques	Mat et garnissant. Perméable à la vapeur d'eau. Facilité d'application et temps de reprise « confortable ». Protège les parois des eaux de ruissellement.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Mat structuré à grains fins. **Nuances :** • Blanc et teintes du nuancier Arc en Ciel. Les teintes foncées (présentant un coefficient d'absorption du spectre solaire supérieur à 0,7) sont déconseillées sur les façades en exposition ensoleillée. **Masse volumique à 20 °C :** • 1,67 ± 0,1 g/cm^3 (en blanc). **Extrait sec volumique :** 66% ± 2 en blanc. **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Sec au toucher : 6 heures environ. • Par temps humide et froid, le séchage à cœur est plus long. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Le revêtement n'acquiert ses propriétés définitives qu'après 2 à 3 semaines. **Rendement moyen :** • 1,5 à 3,5 kg/m^2 (0,920 à 2,15 litres/m^2) selon la planéité du support et l'aspect recherché. **Conditionnement :** • 25 kg. **Conservation :** • 24 mois en emballage d'origine non ouvert. • Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

SKINROC R

Mise en œuvre

Processus :

TRAVAUX PREPARATOIRES :

Pour une mise en œuvre sur béton et enduits de liants hydrauliques en extérieur, se référer à la norme NF 74-202.

- Supports neufs : Elimination des souillures, pulvérulences, coulures de laitance etc. par actions mécaniques telles qu'un égrenage, un brossage, un époussetage, un lavage à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Dans ce dernier cas, laisser sécher les supports avant les travaux d'apprêt.
- Supports anciens : Les travaux préparatoires seront adaptés à l'état et à la nature du support concerné et seront définis lors de la reconnaissance préalable du subjectile. En cas de contamination des supports par algues ou lichens, ceux-ci devront être traités avec PPG SOLUTION AL.

TRAVAUX D'APPRET :

- Supports neufs :
  - Pulvérulents, glacés ou sensibles à la détrempe à l'eau : application d'une couche de TEXTOPRIM.
  - Non pulvérulents, non glacés ou non sensibles à la détrempe à l'eau : application d'une couche de SKINFOND
- Supports anciens : Application d'une couche de TEXTOPRIM ou de SKINFOND selon la nature des fonds, notamment la compatibilité avec les anciennes peintures ou revêtements conservés.
- Dans tous les cas, il est préférable d'appliquer la sous-couche retenue en «teinte approchée» de la teinte de finition SKINROC R.

Type de supports et préparation

Type de supports :

- Maçonneries extérieures : tous les supports visés par la norme NF 74-202.
  Les prescriptions de ce document doivent être respectées pour la mise en œuvre de SKINROC R sur ces supports. Les surfaces à recouvrir devront faire un angle de plus de 45° par rapport à l'horizontal.

Traitement des fissures : se reporter au chapitre 7.4.2 du DTU 42.1.

- Un faïençage du revêtement SKINROC au droit du système armé, sans conséquence pour la tenue, pourra être admis.
- La surépaisseur localisée dûe à la présence d'une armature rapportée au droit de la fissure, risque d'être visible.

Application

Matériel d'application :

- Rouleau polyamide texturé 18 mm et rouleau alvéolaire.

Conditions de Mise en œuvre :

- Bien agiter le produit au préalable.
- Aspect grain fin : Application au rouleau à poils longs et structure au rouleau mousse « nid d'abeille ». Consommation : 1,5 à 1,8 kg/m^2 (pour cette application, SKINROC R pourra être dilué avec 1 à 2% d'eau).
- Aspect grain moyen : Application et structure au rouleau mousse « nid d'abeille » Consommation : 1,8 à 2 kg/m^2.
- Aspect grain rustique : Application à la lisseuse ou rouleau alvélolaire et structure au rouleau mousse « troué » ou au rouleau caoutchouc à motifs. Consommation 2 à 3,5 kg/m^2.

Dilution :

- Diluer avec 1 à 2% d'eau pour une application "grain fin".

Nettoyage du matériel :

- A l'eau, immédiatement après usage.

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

SKINROC R

Application

Précautions d'emploi :

- Température du support comprise entre 5°C et 30°c.
- Humidité relative inférieure à 80%.
- Ne pas appliquer par vent fort, chaud et sec, ni en cas de pluie ou de brouillard.
- Ne pas appliquer sur support gelé, humide ou condensant. SKINROC R étant formulé à base de granulats naturels, une légère différence de teinte est possible entre lots. Pour cette raison, utiliser un même lot de fabrication et provenant d'une même opération de mise à la teinte par unité de surface.
- Pour une application sur grandes surfaces, prévoir un découpage en panneaux.
- Ne doivent pas être revêtus de SKINROC R :
  - Les joints de construction.
  - Les surfaces exposées à la pluie horizontales ou inclinées à moins de 45°.
  - Les soubassements de murs sujets à des remontées d'eau par capillarité.
- Les arêtes supérieures des surfaces verticales doivent comporter des protections permettant d'éviter les entrées d'eau susceptibles de cheminer dans le plan d'adhérence du revêtement.

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille II - Classe 2 b.
- NF P 74-202 - R.P.E. Type 3.1.
- XP T 34-722 - Classe D3.

Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 15 g/l de COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Classement NF EN 1062-1 «EVWA» :

- E5 V2 W3 A0.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com