SILARIO INTER

Intermédiaire à base de résine siloxane en phase aqueuse

eau | Ext. | Rouleau Brosse | Blanc

Définition	• Peinture sous-couche à base de résine siloxane en phase aqueuse.
Domaines d'emploi	• Couche intermédiaire pour les systèmes SILARIO de classe D3 .
Points forts	Enrobe parfaitement les aspérités des maçonneries. Masque le faïençage.
Caractéristiques	Très garnissant. Grande perméabilité. Limite le micro-craquellement sur supports structurés.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Mat. **Nuances :** • Blanc. • Pour une finition en teinte, SILARIO INTER peut être teinté par adjonction de 10% au maximum de finition SILARIO dans la nuance retenue. **Masse volumique à 20 °C :** • 1,65 ± 0,05 g/cm^3. **Extrait sec volumique :** • 51% ± 2. **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Hors pluie : 3 heures. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Recouvrable : 24 heures. **Rendement moyen :** • 3 à 6 m^2/litre (suivant la nature et la structure du support). **Conditionnement :** • 15 litres. **Conservation :** • 24 mois en emballage hermétique d'origine. • Stocker à l'abri du gel et à une température inférieure à 35°C. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com **Point éclair :** • Néant.

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

SILARIO INTER

Type de supports et préparation

Type de supports :
- SILARIO INTER est destiné au traitement des supports structurés ou lisses lorsque l'on souhaite obtenir un aspect garnissant légèrement structuré permettant de masquer le faïençage.
- Il peut s'agir de crépis de ciment, bruts ou peints, de revêtements de peinture épais.

Préparation des supports :
- Suivant son état le support recevra 1 couche de SILARIO PRIM ou SILARIO FIX (se reporter aux fiches descriptives correspondantes).
- Dans le cas d'anciens RPE ou RSE non farinants préparés, il est possible d'appliquer directement SILARIO INTER.

Mise en œuvre

Processus :
- SILARIO INTER s'applique sur les impressions SILARIO FIX ou SILARIO PRIM ou directement sur supports sains, cohésifs et peu poreux.
- Il sera recouvert par la finition SILARIO.

Application

Matériel d'application :
- Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm.

Dilution :
- Eau (5% maximum).

Nettoyage du matériel :
- Eau (directement après usage).

Précautions d'emploi :
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C et une humidité relative supérieure à 80%.
- Ne pas appliquer sur support gelé, humide ou condensant.
- Par forte chaleur, ne pas appliquer en plein soleil ou sur des surfaces surchauffées.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 10 c.

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 30 g/l de COV.

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com