WOODLINE AQUALIZER

Lasure satinée transparente en phase aqueuse

Définition	• Lasure transparente acrylique assurant la décoration et la protection des bois.
Domaines d'emploi	• Extérieur - Intérieur. • Décoration et protection des surfaces bois neuves ou anciennes.
Points forts	Grande souplesse du film. Facile d'application. Recouvrable dans la journée. Sans odeur. Toutes teintes du nuancier Woodline.
Caractéristiques	Excellente barrière contre les UV. Respect et valorisation du veinage du bois. Microporeux.
Caractéristiques Techniques	**Aspect en pot :** • Fluide. **Aspect du film sec :** • Satin. **Nuances :** • 18 tons bois et 64 teintes décors de la carte WOODLINE. **Masse volumique à 20 °C :** • 1,07 ± 0,02 g/cm^3. **Extrait sec volumique :** • 33% ±2% . **Extrait sec pondéral :** • 33% ±2% . **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Sec au toucher : 1 heure. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Redoublable : 4 heures. **Rendement moyen :** • 12 m^2/litre. **Brillant spéculaire :** • 45 (±5%) sous 60°d'angle. **Conditionnement :** • 1 litre, 5 litres et 15 litres. **Conservation :** • 18 mois en emballage hermétique d'origine, non entamé. • Stocker à l'abri du gel et des températures élevées. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site www.peintures-gauthier.com **Point éclair :** •> 55°C (Norme T30-050).

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

WOODLINE AQUALIZER

Type de supports et préparation

Type de supports :
Tous bois bruts, lasurés en bon état, suivant préparation de surface conformément aux spécifications de la norme NF DTU 59.1.

Préparation des supports :
TRAVAUX NEUFS
- Ponçage, époussetage, dégraissage.
- Gratter puis isoler les noeuds et les poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté

TRAVAUX D'ENTRETIEN
- Anciennes lasures en bon état : lessivage, ponçage, époussetage.
- Anciennes peintures, anciens vernis ou lasures en mauvais état : décapage, rinçage si nécessaire, ponçage, époussetage.

Application

Matériel d'application :
- Brosse spéciale acrylique, rouleau poils ras.

Dilution :
- 0 à 5% d'eau.

Conditions de mise en oeuvre :
Dans tous les cas, le nombre de couches sera de :
- Intérieur : 2 couches minimum.
- Extérieur : 3 couches minimum.
- Sur parties horizontales et très exposées : appliquer une couche supplémentaire.

Méthode d'application :
TRAVAUX NEUFS OU ENTRETIEN
Sur bois durs ou peu imprégnables ou peu dégradés et soignement ponçé et blanchi : 1 couche de WOODLINE AQUALIZER dilué à 5% d'eau et 1 à 2 couches de WOODLINE AQUALIZER pur.
Sur bois tendres ou imprégnables : 1 couche de WOODLINE IMPREGNANT et 1 à 2 couches de WOODLINE AQUALIZER pur.

Nettoyage du matériel :
- Eau, ou si le produit a séché : au solvant.

Précautions d'emploi :
- Ne pas appliquer sur support condensant ou humide.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et humidité relative supérieure à 65% pour l'intérieur, et pour l'extérieur : à température inférieure à 5°C et humidité relative supérieure à 80%. Se conformer à la norme NF DTU 59.1.
- Sur les bois taniques, utiliser WOODLINE LASURE SATINÉE ou WOODLINE THIXO SATIN.
- Les lasures traditionnelles incolores en système complet sont à proscrire en extérieur sur bois brut.
- Certaines teintes ne pourront être appliqués qu'à l'intérieur : voir carte Woodline.
- La teinte finale n'est obtenue qu'après séchage du film.
- Dans le cas d'utilisation de WOODLINE AQUALIZER en couche d'impregnation sur bois exposés aux intempéries, elle doit être recouverte dans les 3 mois qui suivent la mise en oeuvre.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2.

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 80 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Émission dans l'air intérieur :
- Classe A+

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com