SILARIO PRIM

Impression à base de résine siloxane en phase aqueuse

eau | Ext. | Rouleau Brosse | Incolore

Définition	• Impression non pigmentée à base de résines siloxanes en phase aqueuse.
Domaines d'emploi	• Ravalement. • Impression pour peinture de classe D2 ou revêtement D3 suivant (système SILARIO) la norme XP T 34-722. • Pour impression de surfaces faiblement absorbantes et de fonds peints en bon état.
Points forts	Convient parfaitement aux supports lisses ou structurés avec d'anciennes peintures organiques adhérentes.
Caractéristiques	Impression pour systèmes SILARIO. Haut pouvoir de pénétration. Bonne adhérence. Hydrophobe.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Incolore. **Masse volumique à 20 °C :** • 1,00 ± 0,05 g/cm^3. **Extrait sec volumique :** • 12,6% ± 2. **Temps de séchage à 23 C° et 50% d'humidité relative :** • Hors pluie : 2 heures. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Recouvrable : 24 heures. **Rendement moyen :** • 12 à 14 m^2/litre après dilution (soit 6 à 7 m^2/litre de produit pur). **Conditionnement :** • 10 litres. **Conservation :** • 24 mois en emballage hermétique d'origine. • Stocker à l'abri du gel et à une température inférieure à 35°C. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com **Point éclair :** • Néant.

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

SILARIO PRIM

Type de supports et préparation

Préparation des supports :

- Béton, maçonneries enduites, non peints :
  - Eliminer les projections et impuretés diverses.
  - Décontaminer les surfaces polluées par des micro-organismes à l'aide de PPG SOLUTION AL.
  - Dépoussiérer et éliminer les pulvérulences manuellement ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- Supports précités revêtus:
  - Le revêtement pourra être une peinture à base de liants organiques, ou revêtement de peinture épais (R.P.E.).
  - Vérifier leur état et leur adhérence.
  - Eliminer les parties non adhérentes ou décaper les peintures ou revêtements trop dégradés.
  - Eliminer le farinage des anciennes peintures conservées.
  - Décontaminer les surfaces polluées par des micro-organismes à l'aide de PPG SOLUTION AL.
  - Dépoussiérer et éliminer les pulvérulences manuellement ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Nota :

Les supports non décrits ci-dessus doivent faire l'objet d'une étude particulière.
Dans tous les cas, il faudra veiller à n'appliquer que sur un support sain, sec et adhésif.
SILARIO PRIM n'est pas destiné à l'entretien :
- des revêtements d'imperméabilité au sens de la norme NF DTU 42.1 ou d'étanchéité,
- des revêtements semi-épais.

Mise en œuvre

Processus :

- Le SILARIO PRIM sera recouvert soit par deux couches de finition SILARIO, soit par une couche de SILARIO INTER suivie de la finition SILARIO.

Application

Matériel d'application :

- Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm ou méché.

Dilution :

- 100% d'eau (1 litre par 1 litre).

Nettoyage du matériel :

- Eau (directement après usage).

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C et/ou une humidité relative supérieure à 80%.
- Ne pas appliquer sur support gelé, humide ou condensant.
- Par forte chaleur, ne pas appliquer en plein soleil ou sur des surfaces surchauffées.

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2.

Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 30 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 1 g/l de COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com