TEXTOPRIM

Impression fixatrice aux résines acryliques en solution

Ext. | Rouleau Brosse | Blanc cassé

Définition	• Impression fixatrice pigmentée aux résines acryliques en solution pour l'imprégnation des supports poreux et la fixation des fonds pulvérulents.
Domaines d'emploi	• Extérieur. • Impression des maçonneries en travaux neufs ou d'entretien dans le cadre de la mise en œuvre de systèmes de peintures ou de revêtements.
Points forts	Contient une protection anticryptogamique du film sec garantissant une excellente résistance aux micro-organimes. Produit recommandé pour fixer les maçonneries extérieures poreuses, friables ou pulvérulentes en travaux neufs ou d'entretien.
Caractéristiques	Pouvoir opacifiant élevé. Insensible aux fonds alcalins. Microporeuse. Pouvoir mouillant élevé favorisant la pénétration dans les supports et l'adhérence.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Mat. **Nuances :** • Blanc cassé. **Masse volumique à 20 °C :** • 1,41 ± 0,05 g/cm^3. **Extrait sec volumique :** • 42% ± 2. **Temps de séchage à 23 C° et 50% d'humidité relative :** • Hors pluie : 1 heure. • Par temps humide et froid, le séchage est plus long. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Recouvrable : 24 heures. **Rendement moyen :** • 6 à 7 m^2/litre sur support lisse. **Conditionnement :** • 15 litres. **Conservation :** • 1 an en emballage d'origine non ouvert. • Stocker à l'abri des fortes chaleurs. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com **Point éclair :** • 43°C ± 1.

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

TEXTOPRIM

Type de supports et préparation

Type de supports :

- Supports bruts visés par la norme NF DTU 59.1, (selon le type de revêtement de finition mis en œuvre) et particulièrement poreux ou pulvérulents, tels que :
  - Béton de granulats courants ou de granulats légers.
  - Béton ou maçonnerie d'éléments enduit au mortier de liant hydraulique.
  - Briques de parement.
  - Panneaux de fibres-ciment.
- Ces mêmes supports comportant d'anciennes peintures pulvérulentes en bon état, telles que peintures silicatées ou peintures à la chaux et peintures organiques compatibles.
- Supports décapés chimiquement uniquement dans le cas ou ceux-ci sont pulvérulents ou très poreux. (un soin particulier devra être apporté au lavage sous pression afin d'éliminer totalement les résidus de décapage susceptibles de migrer en surface du revêtement).

Préparation des supports :

- Selon le type de support et le type de peinture ou de revêtement de finition mis en œuvre, les travaux préparatoires se feront conformément à la norme NF DTU 59.1.
- Dans le cas de supports contaminés par micro-organismes, les traiter avec PPG SOLUTION AL.

Application

Matériel d'application :

- Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm.

Dilution :

- Produit prêt à l'emploi. Si nécessaire dans certains cas utiliser du White-Spirit.

Nettoyage du matériel :

- White-Spirit.

Précautions d'emploi :

- Température du support comprise entre 5°C et 35°C.
- Humidité relative inférieure à 80%.
- Bien agiter le produit avant emploi.
- Ne pas appliquer par temps de gel ou sur support condensant.
- Ne pas appliquer sur anciens revêtements (RPE, RSE ou imperméabilité), ni sur anciennes peintures sensibles aux solvants.

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7 b1.

Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 490 g/l de COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com