TEXTOSATIN*

Peinture satinée à base de résine acrylique en phase aqueuse

** Disponible jusqu'à épuisement des stocks*

Définition	• Peinture d'aspect satiné velouté à base de résines 100% acryliques en dispersion, pour la protection des maçonneries. • Revêtement de classe D2 (selon la norme XP T 34-722).
Domaines d'emploi	• Extérieur - Intérieur. • Finition de classe C en extérieur et de classe B et C en intérieur selon la norme NF DTU 59.1. • Travaux neufs, travaux d'entretien. • Peinture de décoration de façade offrant une excellente résistance aux intempéries et aux salissures. Adaptée à l'entretien des anciennes peintures présentant des désordres de nature esthétique (encrassement persistant après lavage, différentiel ou généralisé). • Protection et décoration des maçonneries extérieures. • Décoration intérieure sur tout support préparé.
Points forts	Facile d'application. Décoration de façade offrant une excellente résistance aux intempéries et aux salissures. Décoration intérieure sur tout support préparé.
Caractéristiques	Insaponifiable. Grande blancheur. Bon garnissant. Très haute durabilité. Lavable. Bon pouvoir mouillant. Contient une protection anticryptogamique.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Satiné velouté. **Nuances :** • Blanc et teintes du nuancier Arc en Ciel (Tons 1). **Masse volumique à 20 °C :** • 1,30 ± 0,05 g/cm^3. **Extrait sec volumique :** • 38% ± 2. **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Sec au toucher : 1 à 2 heures (12 heures en extérieur). **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Redoublable : 6 à 12 heures. **Rendement moyen :** • Usage extérieur : soit 6 à 7 m^2/Litre. • Usage intérieur : 7 à 10 m^2/Litre sur support lisse. **Conditionnement :** • 15 litres. **Conservation :** • 24 mois en emballage hermétique d'origine. • Stocker à l'abri du gel. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

TEXTOSATIN

Type de supports et préparation

Préparation des supports :

- Elle sera conforme aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1.
- Extérieur :
  - Sur supports neufs, après préparation, appliquer 1 couche de TEXTOSATIN dilué à 5% et 1 couche de TEXTOSATIN pur.
  - Anciens fonds farinants, anciennes peintures réversibles à l'eau, peintures silicatées, anciennes peintures à la chaux non totalement éliminées : imprimer à l'aide de TEXTOPRIM.
- Intérieur :
  - Après préparation des fonds, appliquer 1 couche de TEXTOSATIN dilué à 5% et une couche de TEXTOSATIN pur en finition.
  - Les fonds poreux, pulvérulents ou réversibles à l'eau seront préalablement imprimés à l'aide de NEOPRIM.

Application

Matériel d'application :

- Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm (intérieur) et 18 mm (extérieur). Pistolet.

Dilution :

- Eau.

Précautions d'emploi :

- Les supports pollués par des micro-organismes seront décontaminés à l'aide de PPG SOLUTION AL.

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7 b 2.

Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 10 g/l de COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Classement NF EN 1062-1 «EVWA» :

- E3 V2 W3 A0.

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com