SILARIO HYDROPHOBE

Traitement hydrofuge incolore en solution

Ext. | Rouleau Brosse Pulvérisateur

Définition

- Traitement hydrofuge incolore à base d'oligomères organo-siloxane en phase solvant.
- Classe D1 suivant la Norme XP T 34-722.

Domaines d'emploi

- Supports neufs ou anciens bruts en extérieur.
- Hydrofugation et protection des supports minéraux absorbants et sains : bétons, enduits hydrauliques lisses ou rustiques, pierres naturelles, briques poreuses.

Points forts

Protection durable des façades contre la pluie. Supprime l'aspect mouillé des façades par temps humide. Très bonne durabilité de l'hydrofugation.

Caractéristiques

Hydrofuge organo-siloxane pour supports minéraux. Translucide. Non filmogène. Excellente imprégnation des supports poreux. Insensibilité aux rayonnements UV et aux agressions atmosphériques. Recouvrable dans le temps par les peintures façades. Grande résistance aux intempéries et à l'encrassement atmosphèrique.

Caractéristiques Techniques

Aspect du film sec :
- Incolore mat.

Masse volumique à 20 °C :
- 0,78 ± 0,05 g/cm^3.

Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :
- 12 heures environ.

Rendement moyen :
- Variable en fonction de la porosité du support de 0,3 litre/m^2 à 1 litre/m^2. (application à saturation).
- Supports très absorbants : 1 à 2 litres/m^2.
- La consommation réelle peut-être déterminée par essai préalable avec contrôle d'efficacité selon le «test à la pipe de karsten» après 48 heures.

Conditionnement :
- 10 litres.

Conservation :
- 24 mois en emballage hermétique d'origine.

Hygiène & Sécurité :
- Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com

Point éclair :
- 43°C ± 1°C.

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

SILARIO HYDROPHOBE

Type de supports et préparation

Type de supports :
- Supports minéraux bruts neufs ou anciens, absorbants et sains : bétons, enduits hydrauliques lisses ou rustiques, pierres naturelles, briques poreuses.
- Ne pas appliquer sur supports à base de plâtre.

Préparation des supports :
- Conformes à la norme NF DTU 59-1.
- Les supports doivent être sains et secs, solides et poreux, exempts de micro organismes et de fissures.
- Cas des supports anciens bruts : les supports doivent être exempts de toutes traces d'anciennes peintures ou tâches diverses.

Application

Matériel d'application :
- Brosse, rouleau, pulvérisateur (joints en téflon®).

Conditions de mise en œuvre :
- Le processus d'application s'effectue par passes successives en mouillé sur mouillé (du bas vers le haut) jusqu'à saturation du support (éviter les surcharges susceptibles de provoquer des coulures).

Dilution :
- Produit prêt à l'emploi. Ne pas dilluer.

Nettoyage du matériel :
- White-spirit immédiatement après usage.

Précautions d'emploi :
- Protéger les matériaux polis (verre, pâte de verre, marbre) ou bruts (boiseries, métaux), les supports peints ou à peindre, les supports sensibles au solvant contenu dans SILARIO HYDROPHOBE.
- Provoque un frisage des peintures fraîchement mises en œuvre. Protéger les joints de mastic anciens ou refaits.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 10 c.

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 750 g/l COV.

Classement NF EN 1062-1 «EVWA» :
- E_1 V_2 W_3 A_0

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com