SILARIO FIX

Impression à base de résine siloxane en solution

Ext. | Rouleau Brosse | Incolore

Définition	• Impression fixatrice non pigmentée à base de résine siloxane en phase solvant.
Domaines d'emploi	• Ravalements extérieurs. • Impression pour peinture de classe D2 ou D3 (système SILARIO) suivant la norme XP T 34-722. • Pour fixation et traitement de surfaces absorbantes ou pulvérulentes. • A utiliser sur anciennes peintures silicatées ou à la chaux.
Points forts	Impression pour surfaces absorbantes ou pulvérulentes. A utiliser sur anciennes peintures silicatées ou à la chaux. Recouvrable par SILARIO INTER ou SILARIO.
Caractéristiques	Impression non pigmentée siloxane en phase solvant. Bonne adhérence.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Incolore. **Masse volumique à 20 °C :** • 0,83 ± 0,05 g/cm^3. **Extrait sec volumique :** • 11,5 ± 2% **Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Hors pluie : 2 heures. **Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :** • Recouvrable : 24 heures. **Rendement moyen :** • 3 à 6 m^2/l (suivant porosité et relief du support). **Conditionnement :** • 10 litres. **Conservation :** • 24 mois en emballage hermétique d'origine. • Stocker à une température inférieure à 35°C. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site www.peintures-gauthier.com **Point éclair :** • 43°C ± 1°C.

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

SILARIO FIX

Mise en œuvre

Processus :
- L'impression SILARIO FIX sera recouverte soit par deux couches de finition SILARIO, soit par une couche de SILARIO INTER suivie de la finition SILARIO.
- Appliquer de bas en haut.

Remarque :
Les supports non décrits ci-dessous doivent faire l'objet d'une étude particulière. Dans tous les cas, il faudra veiller à n'appliquer que sur un support sain, sec et propre. SILARIO FIX n'est pas destiné à l'entretien :
- des revêtements d'imperméabilité au sens de la norme P 84-404,
- des revêtements de peinture épais,
- des revêtements semi-épais (RSE).

Type de supports et préparation

Préparation des supports :
- Peinture minérale :
  - Laver soigneusement au nettoyeur haute pression.
  - Décontaminer les surfaces polluées par des micro-organismes à l'aide de PPG SOLUTION AL.
- Pâtes de verre, petits éléments de céramique :
  - Sonder, éliminer les carreaux non adhérents et reprendre à l'aide d'enduit de ragréage ou d'un mortier approprié.
  - Nettoyer soigneusement.
  - Décontaminer le cas échéant (développement de micro-organismes sur les joints), à l'aide de PPG SOLUTION AL.
- Mortier de ciment ou de chaux :
  - Eliminer les salissures, projections et pulvérulences superficielles.
  - Décontaminer le cas échéant à l'aide de PPG SOLUTION AL.

Application

Matériel d'application :
- Brosse, brosse carrée ou rouleau polyamide texturé 18 mm, pulvérisateur manuel (joint renforcé).

Dilution :
- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :
- White-spirit.

Précautions d'emploi :
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C et/ou une humidité relative supérieure à 80 %.
- Ne pas appliquer sur support gelé, humide ou condensant.
- Ne pas appliquer sur anciens revêtements organiques sensibles aux solvants aromatiques.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b1.

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 730 g/l de COV.

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com