AQUAGLOSS*

Peinture demi-brillante à base de liants mixtes en dispersion aqueuse

*En vente jusqu'à épuisement des stocks.

Peintures, vernis et produits connexes – NF 130
www.ecolabels.fr

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

Brosse Rouleau Pistolet

Définition

- Peinture demi-brillante intérieure à base d'alkyde en émulsion aqueuse et acrylique.

Domaines d'emploi

- Intérieur.
- Travaux neufs, de rénovation et d'entretien
- Murs, plafonds.
- Pièces sèches ou humides.
- Toile de verre.
- Etat de finition B.

Points forts

Polyvalence de destination. Respecte la santé du peintre et de ses clients. Particulièrement adapté à la mise en peinture de la toile de verre. Entretien facile.

Caractéristiques

Excellent pouvoir opacifiant. Garnissant. Excellent rendement. Aspect poché et régulier.

Caractéristiques Techniques

Aspect du film sec :
- Demi-brillant poché.

Brillant spéculaire :
- 55% sous 60 ° d'angle

Nuances :
- Blanc et teintes du nuancier Chromatic®.

Masse volumique à 20 °C :
- 1,29 ± 0,05 g/cm^3.

Extrait sec volumique :
- 40% ± 2.

Extrait sec pondéral :
- 53% ± 2.

Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :
- Sec au toucher : 1 heure.

Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :
- Recouvrable : 6 heures (peut varier en fonction de la température et de l'humidité).

Rendement moyen :
- 12 à 15 m^2/litre (supports lisses).
- 7 à 9 m^2/litre (toiles de verre).

Résistance à l' abrasion humide :
- Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 cycles)

Conditionnement :
- 5 litres et 15 litres.

Conservation :
- 1 an en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri du gel.

Hygiène & Sécurité :
- Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com

Point éclair :
- Néant.

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

AQUAGLOSS

Type de supports et préparation

Type de supports :
- Plâtres et dérivés.
- Béton et dérivés.
- Anciennes peintures adhérentes.
- Toile de verre.

Préparation des supports :
- Les supports devront être réceptionnés et préparés conformément aux dispositions de la norme NF DTU 59.1.

Mise en œuvre

- Murs et plafonds intérieurs : imprimer les supports à l'aide d'une couche d'HYDROPRIM ou d'ALKYNÉO PRIM ou de NEOPRIM et recouvrir de deux couches d'AQUAGLOSS.

Remarque :
Les caractéristiques définitives du film d'adhérence et résistance à l'entretien ménager, sont obtenues après 2 à 3 semaines de séchage.

Application

Matériel d'application :
- Brosse spécial acrylique, rouleau polyester 10/12 mm ou polyamide texturé 12 mm, pistolet.

Dilution :
- Brosse, rouleau, pistolet : prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :
- Eau.

Précautions d'emploi :
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une humidité relative > à 65%.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2 4 a

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b) : 100 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 100 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l'air intérieur :
- Classe A+.

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com