ARM 130 ULTRA

Laque antirouille alkyde-uréthane demi-brillante

Ext Int | Brosse Rouleau Guipon | Noir,Blanc et Chromatic | ABSOLU SYSTEM

Définition

- Laque antirouille alkyde-uréthane demi-brillante enrichie en phosphate de zinc.
- Peinture de finition sur métaux ferreux et après primaire adapté sur métaux non-ferreux.
- Utilisable en couche primaire intermédiaire et finition sur lui-même ou sur primaire adapté.

Domaines d'emploi

- Intérieur / Extérieur.
- En système multicouche sur métaux ferreux, serrureries, charpentes métalliques, etc.
- Protection antirouille adaptée permettant en atmosphère ou en ambiance courante un usage multicouche.
- Sur primaire d'atelier, utilisable en couche de renforcement intermédiaire et en finition.
- Travaux neufs et de rénovation.

Points forts

Polyvalent, protection antirouille en usage multicouche. Grande facilité d'application à la brosse et au rouleau. Toutes teintes du nuancier Chromatic. Garnissant et opacité élevés.

Caractéristiques

Peinture inhibitrice de rouille. Multicouche et couche de renforcement intérmédiaire.

Caractéristiques Techniques

Aspect du film sec :
- Demi-brillant.

Nuances :
- Blanc, noir et teintes du nuancier Chromatic®.

Masse volumique à 20 °C :
- 1,26 ± 0,05 g/cm^3 (en blanc).

Epaisseur du film sec :
- 45 micromètres/couche minimum.

Extrait sec volumique :
- 55% ± 2.

Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :
- Sec : 7 à 9 heures.

Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :
- Redoublable : 24 heures.

Rendement moyen :
- 10 à 12 m^2/l.

Conditionnement :
- Blanc : 1 litre, 3 litres et 10 litres.
- Noir : 1 litre, 3 litres.
- Teintes : 1 litre, 3 litres et 10 litres.

Conservation :
- 18 mois en emballage hermétique d'origine.

Hygiène & Sécurité :
- Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com

Point éclair :
- 47 °C ± 1 °C.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

ARM 130 ULTRA

Type de supports et préparation

Type de supports :
- En système multicouche sur métaux ferreux (serrureries, charpentes métalliques).
- En finition sur primaire d'atelier et anticorrosion.

Préparation des supports :
- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Sur acier neuf : décalaminage, dérouillage,dépoussièrage et dégraissage au solvant.
- En entretien sur anciennes peintures en bon état, présentant de légers points de rouille : brossage, grattage de niveau ST3 sur les points de rouille selon la norme ISO 8501-1, lessivage, rinçage et séchage ou dégraissage au solvant.
- En entretien sur anciennes peintures présentant de la rouille pulvérulente : décapage par projection d'abrasifs de niveau SA 2 1/2 minimum, lessivage ou dégraissage au solvant.
- Reprise des parties remises à nu en ARM 130 ULTRA ou en FREITAMETAL EXPERT ou en FREITAXY (en atmosphère maritime) .

Application

Matériel d'application :
- Brosse, rouleau texturé 8 mm, guipon.

Conditions de mise en œuvre :
- Intérieur en ambiance non agressive : 2 couches d'ARM 130 ULTRA.
- Extérieur en atmosphère non agressive : 3 couches d'ARM 130 ULTRA ou 1 couche de FREITAMETAL EXPERT (pour une protection antirouille renforcée) + 2 couches d'ARM 130 ULTRA.
- Extérieur en atmosphère maritime : 1 couche de FREITAXY + 2 couches d'ARM 130 ULTRA.
- Utilisable comme couche intérmédiaire ou en primaire sous ROBUR.

Dilution :
- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :
- Solvant.

Précautions d'emploi :
- Ne pas appliquer directement sur métaux non ferreux ou primaire à base de zinc métal.
- Appliquer sans tirer.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 4 a

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 450 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.

Émission dans l'air intérieur :
- Classe C

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com