ALKYNÉO SATIN

Peinture satinée à base de résines alkydes en émulsion et acryliques

Peintures, vernis et produits connexes – NF 130
www.ecolabels.fr

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

eau | Int. | Brosse Rouleau Pistolet | ABSOLU SYSTEM

Définition

- Peinture satinée pour la décoration des murs et plafonds, à base de résines alkydes en émulsion et acryliques.

Domaines d'emploi

- Intérieur.
- Murs et plafonds.
- Pièces sèches ou humides.
- Travaux neufs, travaux d'entretien
- Etat de finition A ou B.

Points forts

Temps ouvert suffisamment long pour une application aisée, facile d'emploi, respecte la santé du peintre et de ses clients. Applicable sur de nombreux supports (murs et toiles de verre).

Caractéristiques

Excellent rendement, bon pouvoir opacifiant, garnissant, blancheur stable.

Caractéristiques Techniques

Aspect du film sec :
- Satin poché.

Brillant spéculaire :
- 15 % environ sous 60° d'angle.

Nuances :
- Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®.

Masse volumique à 20 °C :
- 1,38 ± 0,05 g/cm ^{3}.

Extrait sec volumique :
- 43 % (± 2%).

Extrait sec pondéral :
- 57 % (± 2%).

Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :
- Sec au toucher : 2 heures.

Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :
- 6 heures (peut varier selon la température et l'humidité).

Rendement moyen :
- 12 à 14 m^2/litre (sur supports lisses), 7 à 9 m^2/litre (sur toiles de verre).

Résistance à l'abrasion humide :
- Norme NF EN 13 300 : classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles).

Conditionnement :
- 5 litres, 15 litres.

Conservation :
- 12 mois en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri du gel.

Hygiène & Sécurité :
- Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com

Point éclair :
- Néant.

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

ALKYNÉO SATIN

Type de supports et préparation

Type de supports :
- Plâtre et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes, toile de verre.

Préparation des supports :
- Les supports devront être réceptionnés et préparés suivant les prescriptions de la norme NF DTU 59.1..

Mise en œuvre

Processus :
- Imprimer le support à l'aide d'une couche d'ALKYNÉO PRIM et recouvrir de deux couches d'ALKYNÉO SATIN.

Application

Matériel d'application :
- Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, (sur toile de verre, le rouleau polyamide texturé 14 mm est recommandé), pistolet.

Dilution :
- Brosse, rouleau, pistolet : prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :
- Eau

Précautions d'emploi :
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C et une humidité relative > à 65%.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I Classe 4a 7b2

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 2 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l'air intérieur :
- Classe A+.

Date d'édition : juin 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com