NEUTRAPRIM

Impression isolante des tanins en phase aqueuse

Définition	• Impression isolante des tanins en phase aqueuse à base de résines polyuréthane, alkyde et acrylique en émulsion.
Domaines d'emploi	• Intérieur / Extérieur. • Travaux neufs et travaux d'entretien.
Points forts	Barrière contre les remontées de tanin sur les bois de pays (sauf résineux). Sans odeur. Particulièrement adapté à la mise en peinture des bois tropicaux. Facile d'application.
Caractéristiques	Bonne adhérence. Sans coulure. Séchage rapide. Bon tendu à la brosse.
Caractéristiques Techniques	**Aspect du film sec :** • Mat. **Nuances :** • Blanc. **Masse volumique à 20 °C :** • 1,35 ± 0,05 g/cm³. **Extrait sec volumique :** • 40% ± 2 %. **Extrait sec pondéral :** • 54% ± 2%. **Temps de séchage à 23 °C et 55% d'humidité relative :** • Sec au toucher : 3 heures. **Temps de recouvrement à 23 °C et 55% d'humidité relative :** • Recouvrable : 5 heures (24 heures en présence de taches de tanin. Dans ce cas, appliquer 2 couches). **Rendement moyen :** • 13 m²/litre. **Conditionnement :** • 1 litre, 5 litres et 15 litres. **Conservation :** • 18 mois en emballage hermétique d'origine non entamé. • Stocker à l'abri du gel et des fortes température. **Hygiène & Sécurité :** • Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site www.peintures-gauthier.com **Point éclair :** • Néant.

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10- Site internet : www.peintures-gauthier.com

NEUTRAPRIM

Type de supports et préparation

Type de supports :
- Tous bois bruts, lasurés, peints en bon état, suivant préparation de surface conformément aux spécifications de la norme NF DTU 59.1.

Préparation des supports :

TRAVAUX NEUFS
- Ponçage, époussetage, dégraissage.
- Gratter puis isoler les noeuds et les poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté.

TRAVAUX D ENTRETIEN
- Anciennes lasures ou peinture en bon état : lessivage, ponçage, époussetage.
- Anciennes peintures ou lasures en mauvais état, anciens vernis : décapage, rinçage si nécessaire, ponçage, époussetage.

Application

Matériel d'application :
- Brosse spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 8 mm, rouleau microfibres 6 mm ou 10 mm.

Dilution :

0 à 5% d'eau.

Conditions de mise en œuvre :
- Dans tous les cas, le nombre de couches du système sera de :
- En travaux neufs : 3 couches minimum.
- En travaux d'entretien : 2 couches minimum.
- Sur parties horizontales à l'extérieur : appliquer une couche supplémentaire.

Méthode d'application :

TRAVAUX NEUFS OU ENTRETIEN

Sur bois durs ou peu imprégnables : 1 couche de NEUTRAPRIM et 2 couches de finition à l'aide de ROBUR, SYLTEC, REFECTOCRYL, SYLTEO.

Sur bois tendres ou imprégnables ou anciennement peints, lasurés, vernis remis à nu :
1 à 2 couches de NEUTRAPRIM en fonction de l'absorption du bois et 2 couches de finition à l'aide de ROBUR, SYLTEC, REFECTOCRYL, SYLTEO.

Nettoyage du matériel :
- Eau.

Précautions d'emploi :
- Ne pas appliquer sur support condensant, gelé ou humide.
- Ne pas appliquer par temperature inférieure à 8°C et humidité relative supérieure à 65% pour l'intérieur, et pour l'extérieur : à température inférieure à 5°C et humidité relative supérieure à 80%. Se conformer à la norme NF DTU 59.1.
- NEUTRAPRIM doit être recouverte dans les 3 mois qui suivent la mise en œuvre.
- Ne pas appliquer sur bois résineux. Même si sur certaines essences, à caractère tanique, une légère coloration peut apparaître après 2 couches de NEUTRAPRIM, celle-ci disparaitra après l'application d'une peinture de finition.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7 b2/6 a.

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 75 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Émission dans l'air intérieur :
- Classe A+

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com