ALKYNÉO PRIM

Impression à base de résines acryliques et alkydes en émulsion

Peintures, vernis et produits connexes – NF 130
www.ecolabels.fr

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

eau | Int. | Brosse Rouleau Pistolet | Blanc

Définition

- Impression pour maçonneries (à l'exception des supports alcalins).

Domaines d'emploi

- Intérieur.
- Travaux neufs ou de rénovation.
- Maçonneries (à l'exception des supports alcalins).

Points forts

Assure une finition de qualité. Respecte la santé du peintre et de ses clients.

Caractéristiques

Excellente opacité. Compatible colles à papiers peints et à revêtements muraux. Aspect mat velouté tendu. Temps ouvert suffisamment long pour faciliter l'application.

Caractéristiques Techniques

Aspect du film sec :
- Mat velouté.

Brillant spéculaire :
- 12 % sous 85 ° d'angle.

Nuances :
- Blanc.

Masse volumique à 20 °C :
- 1,4 ± 0,05 g/cm^3.

Extrait sec volumique :
- 45 % (± 2%).

Extrait sec pondéral :
- 59 % (± 2%).

Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :
- Sec : 6 heures.

Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :
- Recouvrable : 24 heures.

Rendement moyen :
- 9 à 11 m^2/litre.

Conditionnement :
- 5 litres, 15 litres.

Conservation :
- 24 mois en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Hygiène & Sécurité :
- Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com

Point éclair :
- Néant.

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

ALKYNÉO PRIM

Type de supports et préparation

Type de supports :
- Murs, plafonds.

Préparation des supports :
- Conforme à la norme NF DTU 59-1.
- Tous fonds absorbants : plâtre, enduits, plaques de plâtre et dérivés.
- Ponçage, époussetage.

Application

Matériel d'application :
- Brosse, rouleau microfibres 10 mm ou polyamide texturé 12 mm, pistolet traditionnel ou airless.

Dilution :
- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :
- Eau

Précautions d'emploi :
- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C et une humidité relative supérieure à 65%.

Classification

Classification AFNOR :
- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7 b 2 - 4 a

Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 1 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l'air intérieur :
- Classe A+.

Date d'édition : mars 2016. La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France. Immeuble Union Square. 1, rue de l'Union. 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - Site internet : www.peintures-gauthier.com

PEINTURES GAUTHIER
www.peintures-gauthier.com